



Zwaluw Polysoft Flexible

Snel uithardende flexibele plamuur voor binnentoepassing

Product Omschrijving

Zwaluw Polysoft Flexible is een snel uithardende flexibele 2-componenten plamuur op basis van polyesterharsen voor binnentoepassing. Het product is goed schuurbaar en overschilderbaar. Automatische dosering i.c.m. Polysoft doseerpistool.

Voordelen

- Flexibel
- Snelle uitharding (ca. 15/20 minuten)
- Geschikt voor metaal, beton, steen, hout en kunststof
- Overschilderbaar en schuurbaar
- Automatische dosering i.c.m. Polysoft doseerpistool (separaat verkrijgbaar)

Applicaties

Zwaluw Polysoft Flexible is ontwikkeld voor het repareren en uitvlakken van scheuren, deuken, krassen en andere beschadigingen in metaal, beton, steen, hout en kunststof ondergronden.

Gebruiksaanwijzing

Maximaal 2-3% verharder zorgvuldig mengen met het basis component Polysoft Flexible tot een homogeen mengsel. Bij toepassen van teveel verharder blijft het oppervlak plakkerig en is het product slecht schuurbaar. Aanbrengen in meerdere lagen. Maximale laagdikte 10 mm. Het mengsel is ca. 10-15 minuten verwerkbaar afhankelijk van de temperatuur. Hoge temperaturen en/of grotere hoeveelheden verkorten de verwerkingstijd.

Aanvullende informatie

Applicatie temperatuur		+5 °C tot +25 °C
Consistentie		Paste
Dichtheid		1,65 g/ml
Mengverhouding		2 to 3:100
Open tijd	@ +23 °C/50% RH	10-15 minutes
Vorstbestendigheid gedurende transport		Up to -15 °C

Deze waarden zijn typische eigenschappen

Beperkingen

- Niet geschikt voor PE, PP, PC, PMMA, PTFE, zachte kunststoffen, neopreen en bitumineuze ondergronden
- Door opname van vocht kan het product beschadigen
- Niet geschikt voor buitentoepassing
- Niet toepasbaar in grote laagdikten

Oppervlakte voorbereiding en afwerking

Aanbrengtemperatuur: +5 °C tot +25 °C (geldt voor omgeving en ondergronden). Ondergronden dienen schoon, droog, vet- en stofvrij en draagkrachtig te zijn. Ondergronden goed ontvetten met Zwaluw Cleaner. Metalen en polyesters moeten worden geschuurd om roest en andere verontreinigingen te verwijderen. Daarna moet de ondergrond worden gereinigd met een schone doek en Zwaluw Cleaner. Ondergronden vooraf altijd testen op hechting.

Overschilderbaarheid

Zwaluw Polysoft Flexible is perfect overschilderbaar met de meeste verfsoorten. Geadviseerd wordt om vooraf de verdraagzaamheid met de verf te testen.

Schoonmaken

Vers materiaal en gereedschap kunnen worden gereinigd met behulp van Zwaluw Cleaner. Uitgehard materiaal kan alleen mechanisch worden verwijderd. Handen kunnen worden gereinigd met Zwaluw Wipes.

Kleur(en)

- Naturel

Verpakking

- Blik

Voor productspecificaties, raadpleeg de Product Detail Pagina

Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5 °C en +25 °C, tot 12 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.



Den Braven

Technische Datasheet

Better
results
through
knowledge

Zwaluw Polysoft Flexible

Snel uithardende flexibele plamuur voor binnentoepassing

Gezondheid & Veiligheid

Het productveiligheidsblad dient te worden gelezen en begrepen voor gebruik. Productveiligheidsbladen zijn beschikbaar op aanvraag en via onze websites.

Waarborg & Garantie

Bostik garandeert dat haar product, binnen de houdbaarheidstijd, in overeenstemming is met de specificaties.

Disclaimer

Alle informatie in dit document en in al onze gedrukte en digitale publicaties is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring en is het uitsluitend (intellectuele) eigendom van Bostik. Het document (en de daarin vervatte vinding(en) mag uitsluitend met de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Bostik worden gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze worden veeleenvoudigd, openbaargemaakt en/of gebruikt. De technische gegevens in dit document worden gegeven bij wijze van indicatie en zijn niet uitputtend. Bostik is niet aansprakelijk voor enige (directe of indirecte) schade als gevolg van eventuele (redactionele) fouten, onvolledigheden of onjuistheden in de inhoud van dit document. Daaronder wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot, onjuistheden of onvolledigheden die het gevolg zijn van technologische veranderingen of onderzoek tussen de datum van publicatie van dit document en de datum waarop het product wordt verkregen. Bostik behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in formuleringen. Bostik is niet aansprakelijk voor enige (directe of indirecte) schade als gevolg van het gebruik van het in dit document weergegeven product. Voor het aanbrengen en gebruiken van het product dient de gebruiker de informatie van dit document en andere documenten met betrekking tot onze producten, te lezen en te begrijpen. De gebruiker is verantwoordelijk voor het uitvoeren van alle nodige tests om er zeker van te zijn dat het product geschikt is voor de wijze van toepassing. Wij hebben geen invloed op de wijze van aanbrengen van het product en de omstandigheden tijdens opslag en transport en accepteren als gevolg hiervan geen aansprakelijkheid voor schade. Leveringen geschieden uitsluitend volgens onze algemene (leverings- en betalings)voorwaarden geregistreerd bij de Kamer van Koophandel.